

# PU-FOAM

## SNELUITHARDEND POLYURETHAANSCHUIM



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Sneluithardend polyurethaanschuim voor het isoleren, afdichten en vullen van naden, voegen, kieren, gaten en scheuren.

### TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor het isoleren, afdichten en vullen van naden, voegen, kieren, gaten en scheuren bij o.a. scheidingswanden, raam- of deurkozijnen, dakbeschoot, schoorstenen, dakkapellen en doorvoeringen van pijpen, buizen, kabels en elektrische leidingen. Hecht op vele bouwmaterialen zoals hout, beton, steen, metselwerk, pleisterwerk, metalen, glas en vele kunststoffen zoals polystyreen, polyester en PVC. Niet geschikt voor bitumen, polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), P.T.F.E. en siliconen.

### EIGENSCHAPPEN

- Krimpvrij
- Groot vullend vermogen
- Hoge isolatiewaarde
- Brandklasse B2
- Overschilderbaar
- Waterbestendig
- Chemicaliënbestendig
- CFK- en HCFK-vrij (ozon-onschadelijk)

### KEUREN/NORMERINGEN

DIN 4102-1: Brandbaarheid van bouwmaterialen, classificatie B2: Brandvertragend.

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +40°C.

**Persoonlijke bescherming:** Draag handschoenen en een veiligheidsbril en zorg voor voldoende ventilatie.

**Eisen oppervlakken:** De ondergrond moet goed schoon en vetvrij zijn. Droge ondergronden licht bevochtigen.

### VERWERKING

#### Gebbruiksaanwijzing:

Goed schudden voor gebruik (10 - 20 keer). Tijdens het spuiten de bus ondersteboven houden. Ruimte voor ca 50% opvullen. Voor het vullen van grote volumes het schuim in lagen aanbrengen en volledig laten opschuimen. Tussen elke laag opnieuw bevochtigen. Na uitharding kan men het schuim zagen, boren en schilderen en eventueel voorzien van een pleisterlaag.

**Vlekken/resten:** Natte vlekken direct verwijderen met Griffon PU-Foam Cleaner of aceton. Uitgeharte vlekken zijn uitsluitend mechanisch te verwijderen.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Kleur:** Crème

#### Bijzondere specificaties:

Vochtopname: 1%.

Isolatiewaarde: 32 mW/m.K (DIN52612).

### OPSLAGCONDITIES

Recht op slaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.